

Описание готовой продукции: фторид скандия



	Массовая доля, %
Фторид скандия (ScF ₃)	98,0 – 94,0
<u>Примеси, в т.ч.</u>	2,0 - 6,0
Фторид натрия (NaF)	1,0 – 3,0
Оксид кремния (SiO ₂)	0,5 – 2,0
Оксиды редкоземельных металлов (REM Oxides)	0,02 – 0,07
Оксид тория (ThO ₂)	0,005 – 0,008
Прочие	0,475 – 0,078

фторид скандия полностью соответствует требованиям последующего производства:

- оксида скандия;
- алюмо-скандиевых лигатур;
- металлического скандия.